



Prodotto di finitura per pelli scamosciate.

- miscela pronta all'uso di olii di alto valore per pelle con resine fluorocarboniche;
- per il reingrasso individuale e per impermeabilizzare al di fuori della macchina per il lavaggio a secco;
- favorisce la brillantezza e l'intensità dei colori;
- migliora l'effetto tattile e scrivente;
- si ottiene un migliore effetto d'impermeabilizzazione 6-12 ore dopo il trattamento;

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.
Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218
HTTP//: www.gbprodottichimici.it
E-mail: gbm@gbprodottichimici.it



Modalità d'uso:

Spruzzare con la pistola in maniera uniforme 250 ml circa di FUR VLF sul capo in pelle facendo attenzione che la pelle sia uniformemente imbevuta fino in profondità.

Applicato sulla fodera non ne provoca cedimenti, a condizione che il colore sia fissato.

Per questo vanno molto bene le pistole "airless". I capi trattati vengono pre-asciugati per 30 minuti circa poi nello stato da umido a bagnato fatti oscillare per almeno 60 minuti nella macchina per scamosciati insieme a spugne sintetiche.

Dove non è possibile trattare i capi nel TUMBLER lo scamosciato dovrà essere spazzolato bene a mano con una spatola oppure con una spugna sintetica.

Dati tecnici:

Densità: 0,090 circa

Valore pH: 7-8

Ionogenità: -----

Magazzinaggio

FUR VLF teme il gelo. Immagazzinare protetto dal gelo.

Agitare il FUR VLF prima dell'uso. Chiudere sempre ben il contenitore dopo l'uso.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti, si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le nostre indicazioni riflettono le nostre cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra.

G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.

Via Fiumicino – S.Mauro 120/130 –
47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 930058 Fax +39 0541 810218

HTTP://: www.gbprodottichimici.it

E-mail: gbm@gbprodottichimici.it